

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: **58116954** A

(43) Date of publication of application: 12.07.83

(51) Int. CI	B22D 11/06				
(21) Application number: 56210220		(71) Applicant:	SONY CORP		
(22) Date of filing: 29.12.81		(72) Inventor:	NAKAMURA ZENKICHI SHIBATA MIGAKU		


(54) METHOD AND DEVICE FOR PRODUCTION OF RIBBON

(57) Abstract:

PURPOSE: To produce a ribbon of a uniform thickness having no recessed grooves by melting metal or alloy, injecting the same under application of ultrasonic oscillations and cooling the metal or alloy quickly.

CONSTITUTION: A base alloy for a ribbon is inserted ino a crucible 1 consisting of quartz or the like, and is melted with a heating means such as a heater. The molten alloy in this molten alloy bath 2 is injected under prescribed pressure through the gap part 4 of the nozzle 3 provided at the bottom of the crusible 1. In the stage of injecting the alloy, ultrasonic oscillations are applied to the alloy by an ultrasonic oscillator 8 mounted in the upper part of the crucible 1, and the molten alloy is injected onto the surface of a rotating cooling roll 6 consisting of copper, SUS or the like, whereby the alloy is cooled quickly and a ribbon 7 is produced. Thus, even when the gap part 4 is clogged with foreign matter is broken by the ultrasonic oscillations and the rate of injection is made uniform.

COPYRIGHT: (C)1983,JPO&Japio



(19) 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭58—116954

60Int. Cl.3 B 22 D 11/06

識別記号

庁内整理番号 7109-4 F.

43公開 昭和58年(1983)7月12日

発明の数 審査請求 未請求

(全 3 頁)

砂リボンの製造方法およびその装置

创特

類 昭56-210220

@出

昭56(1981)12月29日 願

四発 明 者 中村善吉

多賀城市桜木3丁目4番1号ソ ニーマグネプロダクツ株式会社

内

加発 明 者 柴田磨

多賀城市桜木3丁目4番1号ソ ニーマグネプロダクツ株式会社

内

の出願 人 ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番

35号

砂代 理 人 弁理士 土屋勝

1. 発明の名称

リボンの製造方法およびその委置

2. 特許請求の範囲

金属または合金を溶融し、その溶融物を超 音波での振動を与えながら噴射し急冷してリボ ンを製造することを特徴とするリポンの製造方 法。

2. 金属または合金を搭融し保持する手段と、 その善敵物を噴射する手段と、前配溶験物に超 音波振動を付与する手段と、噴射された前配器 ・融物を急冷する手段とをそれぞれ具備すること を特徴とするリポンの製造装置。

3. 発明の詳細な説明

本発明は金属または合金製のリポンの製造方法 およびその製造装置に関する。

近年、蔣融金属急冷法によりスーパーマロイを しのぐ性能、すなわち、 0.03 Ve以下の小さな保磁 力を有し、根據的硬度が高く、電気抵抗率が大き く、厚さが30~40gm と薄くでき従つて高周波

特性の優れた軟磁性リポン(以下「リポン」と称 する)が容易に製造できるようになつた。しかし このリボンの製造には高度の電気的、機械的さら に金属学的な条件を満たさねばならず、その製造 方法が技術的に確立されているとは言えず、リポ ン厚を再現性よく均一に制御することさえも技術 的には確定していない。

従来、溶融金属急冷法によつてリポンを製造す る際、リポン用合金をルツポ内にて容赦し、この 溶験物をルツボ下方に設けられたノズルから噴射 し、回転している金属性ロール表面に嘆きつけて リポンを製造している。しかし、辞融物を噴射す る際に、母合金製面に付着していた不純物や加熱 時に発生した酸化皮膜などがルツボのノズルのギ ャップ部分につまり搭融物の噴射を妨げることが あつた。その結果、製造されたリポン表面にその 畏さ方向の凹状構が形成され、不良リポンとなる ことが多々みられた。

本祭明は、上述のような問題点を解決するため に成されたものであつて、溶験物の噴射の際に超 音波振動を付与させることによつて、溶融物を噴射するノメルのギャツブ部につまつた異物を除去し、リボン製造時に生ずるリボン厚の不良をなくして、特にリボン厚が均一なリボンを製造することが目的である。

本発明の方法において、 容融金属または合金を噴射する際に付与する超音波を発振させる装置は、 特に限定されるものではなく、 通常のものであれば何れも使用できる。 超音波振動を付与する手段 にしても特に限定されるものではなく、 溶験金属 または合金の溶像を入れたルツポなどの容器に振動を付与してもよいし、またその溶像内にその超音波振動を付与してもよい。

本発明の方法は、 均一なりボン厚を有するリボン状の金属または合金材料を製造するのに適していて、 等にアモルファス合金リボンを製造するの に好適である。

以下、図面を参照しながら本発明を実施例に基づき説明する。

第1回はリボン製造の例を示したものである。

る。なお、無2回に示すように、第2回の点線で 示すように、超音被振動子(8)の先端部分を延長し て密融合金裕(2)中に挿入して、直接容融合金裕に 超音波振動を付与することもできる。

なお、第2図に示したような構成を有するルツボ(1)に、(FeCo) 88 (8 i B) 20 の合金を入れて溶融し、 導入口(5)からAr等のガスを導入して溶融合金浴(2) に所定の圧力を印加してノベル(3)のギャップで(4)から溶融合金を冷却ロール(6)に噴射した。 この場合、ルツボ(1)の上部に取付けた超音波振動子(8)の出力を500Wにし、195KHz と29KHzの2つの周波数の超音波によつてそれぞれ振動を与えた。その結果、両方ともギャップ部(4)への異物のつまり防止及び除去に良好な効果があり、リボンを再現性良く製造することができた。

以上述べた本発明を用いて製造したリボンは均一な厚さを有しまた凹状褥等がないので、このリボンをVTR等の磁気ヘッドに適用するとその特性を考しく向上させることができる。

まずリボン用母合金が石英等から成る ルツボ(I)中に挿入され、ヒーター等の加熱手段(図示せず)によつて溶融される。この溶融合金谷(2)中の溶融合金は、ルツボ(1)の下方に設けられているノズル(3)のギャップ部(4)から所定の圧力で噴射されるようになつている。噴射された溶融合金は、回転している鋼、8 U 8 等から成る冷却ロール(6)の表面上に噴きつけられ、その表面上で急冷されることによつてリボン(7)が製造される。

前述したように、本発明の方法では、終金異または合金を噴射する際に超音波振動が付与される。第2図においては、ルツボ(1)の上部で超過から、第3図においては、ルツボ(1)の上部であるとなりでき、なりをなくすことができ、また、もしだを被してもないでき、また、もしができ、ないでは、超音を与えることでであることでです。というでは、超音波振動を与える。またはでは、超音波振動子(8) は、ルツボ(1)のの質を着されたルツボホルダー(9)に取付けられてい

4. 図面の簡単な説明

図面は本発明の実施例を説明するものであつて、 第1図はリボン製造例を示す模式的側面図であり、 第2図及び第3図は超音被振動子の取付け状態を 示す側面図である。

なお図面に用いた符号において、

(1)		N	ッ	ボ			
(2)		審	敝	合	金	裕	
(3)		1	×	w			
(6)	,	o	-	n			
(7)	***************************************	ij	ボ	ン			
(8X	8)′	超	音	波	握	動	子

である。

代 理 人 土 崖

